



SEÑALAMIENTO HORIZONTAL · MÉRIDA

Pintura termoplástica

SEPROPAINT SICT Tipo 1 · City/County · N-CMT-5-01-001/23

T1

Señalamiento horizontal en carreteras y vialidades urbanas con película de hasta 3.05 mm.

FICHA

Características generales

PROPIEDAD / VALOR	
Tipo de resina	Alquidámica
Gravedad específica	1.9 – 2.15
Punto de ablandamiento	101 – 105 °C
Temperatura de aplicación	204 – 215 °C
Superficie	Carpeta asfáltica. Sobre concreto hidráulico requiere sellador.
Métodos de aplicación	Spray, extrusión, dado de arrastre y vibroline

CUÁNTO RINDE

Rendimiento

CONCEPTO / VALOR	
Raya de 15 cm	750 kg por km
Por metro de raya (15 cm)	0.75 kg
Por m ² aplicado	5.0 kg
Saco de 25 kg	33 m de raya de 15 cm

Referencia de 750 kg por km de raya de 15 cm de ancho; varía con el espesor especificado y la textura del pavimento.

ENTREGA

Presentación y almacenamiento

- Saco de 25 kg · blanco y amarillo (otros colores bajo pedido)
- Lugar seco y techado, sobre tarima, sin contacto con el piso
- Vida útil en obra superior a 5 años, en superficie limpia y seca

CUMPLIMIENTO

Norma

REQUISITO / VALOR	
Ligante, mínimo	18 %
Microesfera integrada, mínimo	20 %
TiO ₂ sobre pigmento total (blanco), mínimo	4 %
Espesor de película	hasta 3.05 mm

Mínimos que exige la norma (N-CMT-5-01-001/23, Tabla 8). La formulación los cumple; la fórmula completa es propia del fabricante. Certificación bajo la norma mexicana N-CMT-5-01-001/23.

EN OBRA

Modo de aplicación

- Superficie limpia, seca y sin polvo, grasa ni pintura suelta.
- Sobre concreto hidráulico aplicar sellador antes.
- Fundir con agitación constante y aplicar a 204 – 215 °C.
- Sembrar microesfera de vidrio al momento de aplicar.

MATERIAL CALIENTE · USAR GUANTES, CARETA Y ROPA DE MANGA LARGA**Cotiza por WhatsApp: +52 999 589 5557**

Toca aquí o escanea el código y dinos cuántos kilos, el método de aplicación y la ciudad de entrega.